

Předobrobená ocel s přídavkem na broušení po tepelném zpracování

tloušťka: +0,2/0 mm N8 broušeno nebo jemně frézováno (Ra 3,2)
 šířka: +0,4/0 mm N8 broušeno nebo jemně frézováno (Ra 3,2)
 délka: +5/0 mm N15 od pily (Ra 25)

W.Nr. 1.1730

Ing. František Janků

www.nastrojove-oceli.com

ČSN 19 083.3
DIN C45W

Dodáváno ve stavu: žháná na měkko 640 N/mm² (190HB max.)

délka: 1000mm


zjištění
ceny

Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

tloušťka

šířka

zjištění
ceny



	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4			
20,4	408	439	489	520	552		721																		20,4	
25,4	455	489	517	580	627		799		1066																	25,4
30,4	517	549	627	658	799		925		1097		1379															30,4
32,4						972	1097		1285			1630														32,4
40,4	580	611	674	765	831		1097		1223		1411	1662		1756												40,4
50,4	690	721	862	972	1066		1223		1348		1787	1944		1975		2445										50,4
60,4		893	1035	1097	1223		1379		1568		1975	2132		2163		2633		3323								60,4
63,4			1223	1379	1442		1662		1850		2195			2445		3041										63,4
70,4		1066	1129	1223	1317		1568		1756		2069			2445		3010		3511	3919							70,4
80,4		1223	1285	1568	1662		1693		1944		2351			2696		3354		3856	4358		5141					80,4
90,4			1379	1693	1818		1912		2132		2539			3041		3699		4232	4891		5643	6176				90,4
100,4	1348	1442	1505	1944	1975	2257	2132	2414	2414	2947	2947	3010	3292	3417	3981	4107	4452	4734	5235	5800	6113	6928	7618		100,4	
110,4					2445		2633		2790		3323		3668	3887		4452										110,4
120,4		1662	1850	2163	2383		2665		2853		3354			3919		4608		5486	6113		7116	7869	8997			120,4
130,4				2414	2633		3166		3354		3856			4420		5079										130,4
140,4		2195	2351	2665	2853		3323		3511		4076	4420		4546		5392		6176	7116		8214	9060	10095			140,4
150,4	1975	2289	2445	2759	3010		3354		3762		4138	4608		4734		5643		6584	7524		8527	9624	10753			150,4
156,4				3166				3699		4358			4734		5486		6678			8402						156,4
160,4				3198			3511		3825		4452			5110												160,4
180,4		2633	2727	3166	3386		3731		4013		4703			5518		6584		7618	8715		10095					180,4
196,4				3543				4671		5298			5800		6646		7775			10220						196,4
200,4		2853	3104	3386	3668	3825	4138		4483		5361	5518		6207		7430		8496	9781		11255		13700			200,4
220,4				4201	4514		5298		5925		6925			6866		7932										220,4
246,4				4389			5643		6395		7649			8276		9969				12979						246,4
250,4		3793	3793	4201	4483		4859		5424		6301	6740		7524		9060		10408			13355		16898			250,4
296,4				5047			6646		7430				8214		9687		11505			17211						296,4
300,4		4389	4389	4797	5298		5643		6458		7461			8966		10596		12383	13794		15738		19782			300,4
350,4				7085	7430				7838		8653			10063		12759										350,4
396,4							8527		8684				9844		12383		14766			19656						396,4
505*		5640	6030	6330	6780		7650	8190	8910	9420	10680	11370	12060	13620	15090	16680	17940	19260	22020		24450		30960			505*

* desky 505: tloušťka obrobená, obvod od pily

čtyřhrany

Tolerance: +0,4/0 mm

10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	300,4
470	502	549	721	1066	1379	1630	1756	2445	3323		3919	5141	6176	7618	10283	16208		

Dodáváno ve stavu: žháná na měkko 640 N/mm² (190HB max.)

Barevné značení: ČERVENÁ pro 1.1730

Dozajitelná tvrdost: Hrc 54; pevnost v tahu 1000 N/mm²

Pracovní teplota: 20-200°C

Chemické složení:	L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	S
1.1730 / 19 083		0,42-0,5	0,15-0,4	0,6-0,8						0,030

1.1730 ceník.pdf



QR kód