

Termín: na základě poptávky

W.Nr. 1.2990

Ing. František Janků

www.nastrojove-oceli.com

Předobrobená ocel s přídavkem na broušení po tepelném zpracování

tloušťka: +0,2/0 mm N8 broušeno nebo jemně frézováno (Ra 3,2)
 šířka: +0,4/0 mm N8 broušeno nebo jemně frézováno (Ra 3,2)
 délka: +5/0 mm N15 od pily (Ra 25)

DIN X100CrMoV8-1-1

Dodáváno ve stavu: žháno na měkko 830 N/mm² (250HB max.)

zjištění ceny

délka: 1000mm

Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

		tloušťka										délka: 1000mm																
		3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4	
šířka	20,4	930	992	1023	1085	1178	1302	1364	1457		1798																	20,4
	25,4	992	1054	1116	1178	1240	1302	1395	1612		1922		2728															25,4
30,4	1178	1240	1302	1364	1426	1519	1612	1984		2356		2976		3286													30,4	
32,4																											32,4	
40,4	1364	1426	1519	1612	1674	1798	1922	2325		2573		3472		3813			4402										40,4	
50,4	1519	1643	1705	1767	1829	1953	2046	2542		3317		3813		4154			5518		6262								50,4	
60,4	1612	1736	1891	1953	1984	2108	2356	2883		3720		4309		4774			6014		7006		7998						60,4	
63,4																											63,4	
70,4	1736	1829	2077	2170	2387	2573	2759	3410		4154		4805		5673			6572		7874		9114	11532					70,4	
80,4	1922	2170	2356	2449	2635	2759	3131	3596		4278		5022		5983			7347		8215		9858	12028		14167			80,4	
90,4					2852	3131	3379	3999		4898		5673		6820			8463		9548		12214	14043		15624	19623		90,4	
100,4	2170	2387	2759	2883	3100	3410	4061	4526	4619	4991	5890	6169	6975	7192	7595	8866	9393	10602	11408	12679	13237	15469	17112	17732	21297	21669	100,4	
110,4																											110,4	
120,4						4588	4898	5518		6665		7843		9517			12059		14291		16678	19561		22258		26536	120,4	
130,4								6572		7409		8525		10292			13361		16027					24397			130,4	
140,4						5239	5704	6293		8091		9269		10819			13764		16306		19096	22227		25327			140,4	
150,4	3224	3565	4092	4402	5239	5642	6169	6758	7502	8308	9610	10199	11129	11439	12090	13888	14446	16678	17360	18972	19840	22630		26350	28830	30845	150,4	
156,4																											156,4	
160,4								7719		8618		10478		12214			15283		18321								160,4	
180,4								8959		10788		12121		13578	14880		17050		17422		24614	30101		34844			180,4	
196,4																											196,4	
200,4	4278	4650	5394	5766	6417	7471	8711	9858		11439		13299		15376			18290		22940		26691	32674		35433		39339	200,4	
220,4										12865		14601		16492	17391			20739		25110							220,4	
246,4																											246,4	
250,4	4743	5394	5859	6231	7254	8122	9889	12648		13578		18352		18290			22258		28086		32240			39990		51150	250,4	
296,4																											296,4	
300,4	5332	6076	6634	7006	7626	9920	11501	13702	14508	16058		19003		21638	22444		26691		33387		39463			51181		63240	300,4	
350,4																											350,4	
396,4																											396,4	
505*					11253	15500	17608	20212	21421	24583		29636		34162	36952	40176	44268		51243		57846	62682		70618		89807	505*	

* tloušťka obrobená, obvod od pily

čtyřhrany

Tolerance : +0,4/0 mm

	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	250,4	300,4	
	1116	1240	1302	1798	2728	3286		4402	6262	7998		11532	14167	19623	21669	29481					

Dodáváno ve stavu: žháno na měkko 830 N/mm² (250HB max.)

Barevné značení: Modročerná pro 1.2990

Dozajitelná tvrdost : Hrc 63 - 64 ; pevnost v tahu 2180 N/mm²

Pracovní teplota: 20-500°C

Chemické složení:	L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	S
1.2990		1,00	0,95	0,45	8,2		1,50		1,70	