

Nerezová kalitelná ocel s přídatkem

tloušťka: +0,2/0 mm N8 broušeno nebo jemně frézováno (Ra 3,2)
 šířka: +0,4/0 mm N8 broušeno nebo jemně frézováno (Ra 3,2)
 délka: +5/0 mm N15 od pily (Ra 25)

Termín: na základě poptávky

W.Nr. 1.4112

**17 042
DIN X90CrMoV18**

Dodáváno ve stavu: žháno 900 N/mm² (265HB max.)

Ing. František Janků

www.nastrojove-oceli.com

délka: 1000mm

Ceny v Kč / ks bez DPH a dopravy

		tloušťka										délka: 1000mm																
		3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4	
šířka	20,4	930	1085	1116	1209	1302	1426	1488	1612		2108																	20,4
	25,4	1085	1147	1240	1302	1364	1426	1550	1767		1953		3007															25,4
30,4	1302	1364	1426	1488	1581	1674	1767	2170		2604		3286		3627													30,4	
32,4																											32,4	
40,4	1488	1581	1674	1767	1829	1984	2108	2573		2821		3813		4278		4836											40,4	
50,4	1674	1798	1891	1953	2015	2139	2263	2790		3658		4185		4557		6076		6882									50,4	
60,4	1767	1922	2077	2139	2170	2325	2604	3162		4092		4743		5239		6603		7719		8804							60,4	
63,4																											63,4	
70,4	1922	2015	2294	2387	2635	2821	3038	3751	3751	4557		5301		6231		7223		8649		10013	12679						70,4	
80,4	2108	2387	2604	2697	2914	2976	3441	3968		4712		5518		6572		8091		9052		10850	13237		15593				80,4	
90,4					3131	3441	3720	4402		5394		6231		7502		9300		10509		13423	15438		17174	21576			90,4	
100,4	2387	2635	3038	3162	3410	3751	4464	4991	5084	5487	6541	6789		7905	8370	10323	12555		14570	17019	18817	19499	23436	23839		100,4		
110,4																											110,4	
120,4						5053	5394	6076		7347		8618		10478		13268		15717		18352	21514		24490		29202		120,4	
130,4								7223		8153		9393		11315		14694		17639									130,4	
140,4						5766																					140,4	
150,4	3534	3937	4495	4836	5766	6200	6789	7440	8246	9145	10571	11222		12586	13299	15903	19096		21824	24893		28985	31713	33945		150,4		
156,4																											156,4	
160,4																											160,4	
180,4																											180,4	
196,4																											196,4	
200,4	4712	5115	5921	6355	7068	8215	9579	10850		12586		14632		16926		20119		25234		29357	35929		38967		43276	200,4		
220,4																											220,4	
246,4																											246,4	
250,4	5208	5921	6448	6851	7967	8928	10881	13919		14942		17081		20119		24490		30907		35464		43989		56265		250,4		
296,4																											296,4	
300,4	5859	6696	7285	7719	8401	10912	12648	15066		17670		20894		23808	24676	29357	36735		43400		56296		69564			300,4		
350,4																											350,4	
396,4																											396,4	
505*					12369	17050	19375	22227	23560	27032		32612		37572	40641	44206	48701		56358		63643	68944		77686		98797	505*	

* tloušťka obrobená, obvod od pily

čtyřhrany

Tolerance : +0,4/0 mm

	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	200,4	250,4	300,4	
	1240	1364	1426	2108	3007	3627		4836	6882	8804		12679	15593	21576	23839	32426					

Dodáváno ve stavu: žháno 900 N/mm² (265HB max.)

Barevné značení : **Růžová pro 1.4112**

Dosažitelná tvrdost : Hrc 59 ; pevnost v tahu 2180 N/mm²

Pracovní teplota: 20-450°C

Chemické složení:	L%	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	S
1.4112		0,85-0,95	do 1	do 1	17-19		0,9-1,3		0,07-0,12	do 0,015